

Массивная доска. Россия

- лакированная - лицевая поверхность доски покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытая маслом - лицевая поверхность доски покрыта 3-мя слоями масла.

Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок

<i>Селекция</i>	<i>Селект</i>	<i>Натур</i>	<i>Рустик</i>
<i>Пороки древесины</i>	<i>Допустимые параметры</i>		
Здоровый, сросшийся сучок	Допускается $\varnothing \leq 5$ мм (≤ 1 штуки на каждые 500 мм. длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 20$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм. длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству
Мертвый (несросшийся) сучок	Допускается $\varnothing \leq 3$ мм (≤ 2 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Допускается $\varnothing \leq 10$ мм, (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Открытый сучок	Допускается $\varnothing \leq 3$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 2 -х штук на планке	Допускается $\varnothing \leq 10$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 3 -х штук на планке	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Игольчатый (булавочный) сучок	Допускается 3 шт. на доску	Допускается 7 шт. на доску	Без ограничений
Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой)	Не допускается	Не допускается	Допускается
Торцевая трещина	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Пластовая трещина	Не допускается	Допускается, должна быть зашпаклевана	Допускается, должна быть зашпаклевана
Гладкий (обычный) наплыв (нарост)	Допускается $\leq 10\%$ от длины	Без ограничений	Без ограничений
Прорость (вросшая кора)	Не допускается	Допускается ≤ 3 , размер ≤ 5 мм x 40 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны	Допускается ≤ 1 на планке, размер ≤ 10 мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны
След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кромочное механическое повреждение	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски
Торцевое механическое повреждение	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Биологическое повреждение древесины	Не допускается	Допускается	Допускается
Синева	Не допускается	Должна быть покрашена в цвет доски	Должна быть покрашена в цвет доски
Ядровая древесина	Допускается	Допускается	Допускается
Заболонь	Не допускается	Допускается, $\leq 10\%$ на планке	Допускается, $\leq 25\%$ на планке
Свилеватость	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов

Водяное пятно	Не допускается	Допускаются слабые, неочевидные пятна	Допускаются слабые, неочевидные пятна
Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка)	Разрешено слабое проявление	Разрешено среднее проявление	Разрешено среднее проявление
Разнотон	Допустимы естественные колебания цвета до 1,5 тонов	Допустимы естественные колебания цвета на 1,5-2,5 тона	Любые естественные колебания цвета

- Пороки древесины по ГОСТ 2140—8, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на оборотной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках лакированной массивной доски допускается смешение различных сортов в одной партии.
- На лицевой стороне планки сорта Селект не допускается одновременное наличие более двух учитываемых пороков, указанных в таблице.

Паркетная доска. Россия

- лакированная - лицевая поверхность доски покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытая маслом - лицевая поверхность доски покрыта 3-мя слоями масла.

Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок

Селекция	Селект	Натур	Рустик
<i>Пороки древесины</i>			
<i>Допустимые параметры</i>			
Здоровый, сросшийся сучок	Допускается $\varnothing \leq 8$ мм (≤ 1 штуки на каждые 500 мм. длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 20$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм. длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству
Мертвый (несросшийся) сучок	Допускается $\varnothing \leq 3$ мм (≤ 2 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Допускается $\varnothing \leq 10$ мм, (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Открытый сучок	Допускается $\varnothing \leq 3$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 2 -х штук на планке	Допускается $\varnothing \leq 10$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 3 -х штук на планке	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Игольчатый (булавочный) сучок	Допускается 3 шт. на доску	Допускается 7 шт. на доску	Без ограничений
Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой)	Не допускается	Не допускается	Допускается
Торцевая трещина	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Пластовая трещина	Не допускается	Допускается, должна быть зашпаклевана	Допускается, должна быть зашпаклевана
Гладкий (обычный) наплыв (нарост)	Допускается $\leq 10\%$ от длины	Без ограничений	Без ограничений
Прорость (вросшая кора)	Не допускается	Допускается ≤ 3 , размер ≤ 5 мм x 40 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны	Допускается ≤ 1 , размер ≤ 10 мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны
След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кромочное механическое повреждение	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски
Торцевое механическое	Допускается при	Допускается при	Допускается при

повреждение	сохранении геометрии и фаски	сохранении геометрии и фаски	сохранении геометрии и фаски
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Биологическое повреждение древесины	Не допускается	Допускается	Допускается
Синева	Не допускается	Должна быть закрашена в цвет доски	Должна быть закрашена в цвет доски
Ядровая древесина	Допускается	Допускается	Допускается
Заболонь	Не допускается	Допускается, ≤ 10% на планке	Допускается, ≤ 25% на планке
Свилеватость	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов
Водяное пятно	Не допускается	Допускаются слабые, неочевидные пятна	Допускаются слабые, неочевидные пятна
Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка)	Разрешено слабое проявление	Разрешено среднее проявление	Разрешено среднее проявление
Разнотон	Допустимы естественные колебания цвета до 1,5 тонов	Допустимы естественные колебания цвета на 1,5-2,5 тона	Любые естественные колебания цвета

- Пороки древесины по ГОСТ 2140—8, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на обратной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках лакированной массивной доски допускается смешение различных сортов в одной партии.
- На лицевой стороне планки сорта Селект не допускается одновременное наличие более двух учитываемых пороков, указанных в таблице.